



**VINORIT®**  
декоруємо захищаючи

Характеристики	Результат	Метод тестування
Ширина рулону	1250мм , 1400мм	
Довжина рулону	70м.п., 100 м.п	
Гравіметрична товщина	0.25мм	
Мікрометрична товщина	0.295мм	
Межа міцності на розрив MD TD	300кг/см <sup>2</sup> 260кг/см <sup>2</sup>	ASTM-D-882
Відносне подовження MD TD	230% 210%	ASTM-D-882
Міцність на розрив MD TD	130кг/см 130кг/см	ASTM-D-1004
Питома вага	1.35г/см <sup>3</sup>	ASTM-D-792
Глянець	4 одиниці шкали (кут вимірювання 60°C)	
Усадка	Мах. 3%	100°C
Вогнезахисність	Самозагасаюче	BS 508C
Світломіцність	5	Blue Scale ISO 105-B02-1988